

西卡11fc聚氨酯建筑通用粘接/密封胶



性能	单位	数值	按JC 482-92测试
密度	g/cm ³	1.20-1.27	合格
成膜时间	hours	小于24小时	优良
渗出性指数	-	0	优良
下垂度	mm	0	优良
低温柔性	°C	-40°C	合格
拉伸粘结性	MPa	0.5-0.7	优良
剥离强度	MPa	4-5	优良
剥离破坏面积	%	小于40	合格
弹性恢复率	%	80-90	JIS A5758
断裂伸长率	%	400-500	JIS A5758
变形容量	%	10	JIS A5758
肖氏A硬度	-	40-45	JIS K6301
使用温度范围	°C	-30~+80	-
施工温度范围	°C	+5~35	-
最大接缝宽度	mm	35	-
最小接缝深度	mm	8	-
污染性	-	无污染性	-

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/sika11fc.html>