

西卡265聚氨酯结构胶



高性能固化后具有弹性可填缝的单组份聚氨酯车窗玻璃胶粘结剂

严格按照ISO9001/14001质量保证体系生产制造的车窗玻璃胶

广泛用于客车、卡车及列车，适用于其所有用无机玻璃制造的车窗玻璃。

化学组份	单组份聚氨酯
密度(DIN 53479)(未固化)	约1.2KG/L
稳定性(不下垂性)	很好，无下垂及弯曲倾向
颜色	黑
固化方式	湿气固化
表干时间*	约45分钟
固化率*	约3mm/24小时（参照有关图表）
邵A硬度（DIN 53505）	约为55
断裂延伸率（DIN 53504）	>450%
拉伸强度（DIN 53504）	>6MPa
剪切强度(EN 1465) 使用厚度4mm	>4.5MPa
撕裂强度（DIN 53515）	约10MPa
收缩率（DIN 52451）	<1%
电阻系数（DIN 53482）	约为10Ωcm
玻璃转化温度（DIN 53445）	约-45摄氏度 工作温度（连续）
工作温度连续短期（最多36小时）	-40摄氏度 至 +90摄氏度 120摄氏度
保质期(储存温度低于25℃)	9个月(硬包装及香肠式软包装) 6个月(大桶包装)

注:* 在23℃及50%相对湿度下

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/sika265.html>