

## 道康宁sj-168硅酮耐候密封胶



满足美国ASTM Specification

C-920 弹性封缝料标准规格 S类，NS型，25级，适用于NT，M，G，A类应用

国际ISO 11600 F&G类 -25LM

中国GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶标准 F&G类

中性固化，无腐蚀性；

优异的耐候性能，耐久性；

与中性硅酮密封胶均具有卓越的相容性；

非结构性幕墙耐候密封；

各类建筑门窗，混凝土、塑料盒石材等材料的接口密封；

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。制订本产品规格之前，请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。

| 测试标准                 | 测试项目     | 单位   | 数值       |
|----------------------|----------|------|----------|
| 供货时—气温25℃，相对湿度50%时测试 |          |      |          |
| GB13477              | 流动，下垂或垂流 |      | 无        |
| GB13477              | 操作时间     | 分钟   | 10左右     |
| GB13477              | 表干时间     | 分钟   | 20左右     |
|                      | 深层固化     | mm/天 | 1-2      |
| 固化后7天在气温25℃，相对湿度50%  |          |      |          |
| GB13477              | 硬度，肖氏A   |      | 30       |
| GB13477              | 极限抗张强度   | Mpa  | 0.7      |
|                      | 温度稳定性    | ℃    | -50至+150 |
| GB13477              | 位移能力     | %    | ±25      |

1、道康宁SJ168硅酮耐候胶是一种中性固化的高品质建筑用硅酮密封胶；

2、特别适合应用于建筑密封如：砖石/金属外墙，伸缩缝，幕墙耐候及周边接口密封装配；

- 
- 3、不可用于结构性应用或材料表面温度超过50℃；
  - 4、危险性说明：引起轻微的皮肤刺激；
  - 5、避免接触皮肤和眼睛，仅室外或通风良好的区域使用；
- 如果接触眼睛，用水小心地反复冲洗；
- 如果接触皮肤，用大量肥皂和温水温和冲洗；
- 如果皮肤刺激发生，应及时求医/就诊；

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/sj-168.html>